
















Klassifizierung		Methode	FLORACOOOL A202
Art von Bodenbelag		DIN EN ISO 10582 (DIN EN 649)	Heterogener Bodenbelag kompakt selbstklebend
Europäische Klassifizierung		DIN EN ISO 10874 (DIN EN 685)	22 - 22+
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	B _{fl} -s1 
Technische Merkmale		Methode	
Planken Größe / Form der Lieferung		DIN EN ISO 24342 (DIN EN 427)	914,4 x 152,4 mm / 15 Dielen pro box = 2,09 m ²
Oberflächenbehandlung		—	PUR
Gesamtdicke		DIN EN ISO 24346 (DIN EN 428)	2,00 mm
Dicke der Nutzschicht		DIN EN ISO 20340 (DIN EN 429)	0,20 mm
Gesamtgewicht		DIN EN ISO 23997 (DIN EN 430)	3,58 kg/m ²
Technische Leistung		Methode	
Dimensionsstabilität zu heizen		DIN EN ISO 23999 (DIN EN 434)	≤ 0,25 %
Resteindruck		DIN EN ISO 24343-1 (DIN EN 433)	≤ 0,10 mm
Möbelfüße		DIN EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbe- anspruchung		ISO 4918 (DIN EN 425)	Keine Beschädigung
Trittschallschutz verbesserungsmass		DIN EN ISO 717-2	ΔL _w = 1 dB
Auswirkungen Lärm zu Fuß		NF S 31-074	Klasse C
Farbechtheit		DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
Thermische Beständigkeit		DIN EN ISO 10456	0,07 m ² · K/W (für Fußbodenheizung geeignet - max 27°C)
Verschleißfestigkeit		DIN EN 660	Gruppe T
Rutschfestigkeit		DIN EN 13893	DS (≥ 0,30)
TVOC Sendung (nach 28 Tagen)		DIN EN 16000-06	< 50 µg/m ³

Gewährleistung der Nutzung

3 Jahre



EN 14041 : 2005
DOP-001-2016-07