

Fiche Technique



Type de revêtement selon EN ISO 10582	Hétérogène planches/ carreaux, type 1
Nombre de coloris	77 planches / 27 carreaux
Unité d'emballage/palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23/ 31
Epaisseur totale ISO 24346	2,0 mm
Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,3 mm
Traitement de surface	oui/PU
Bords chanfreiné	oui (selon le dessin)
Poids total ISO 23997	3,51 kg/m ²
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 k/V
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	2 dB
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/02	≥ 7
Résistance électrique EN 1081	> 10 ¹²
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant*
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (dépendant de dessin resp. de structure de surface: détails sont disponibles sur demande)
Colle conseillée	voir instructions de pose
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz

* Valeur moyenne

** Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 01/01/2019)



planeo

Impressum / Imprint

