

PLANE0 FUGENMÖRTEL ANTIKWEISS

GEBRAUCHSANWEISUNG

Planeo Fugenmörtel Antikweiss ist zum Verfugen von Felsdekorsteinen, Natursteinen und Riemchen für den Innenbereich- und Außenbereich geeignet.

VERARBEITUNG

Bitte beachten Sie eine Wartezeit von mindestens 24 Stunden nach dem Verkleben der Felsdekorsteine, Riemchen, etc., bevor Sie mit planeo Fugenmörtel verfugen können. Kühle Temperaturen verlängern diese Austrocknungszeit.

Für normale Fugenbreiten (bis zu 2 cm):

In einem sauberen Eimer werden zu 1 RT Wasser unter kräftigem Einrühren ca. 4 RT Pulver zugegeben (ca. 160 gr. Wasser : 1 kg Pulver) und intensiv zu einer pastösen Masse angerührt. Nach einer Wartezeit von ungefähr 5 Minuten kann planeo Fugenmörtel Antikweiss verarbeitet werden. Hierfür ist der Verpackung eine Spritztüte beigelegt. Diese ungefähr zu einem Drittel (1/3) mit dem Fugenmörtel füllen und die untere Spitze der Tüte schräg abschneiden (ca. 3 cm).

Das Endteil der Tüte langsam drücken und den planeo Fugenmörtel Antikweiss gleichmäßig in die Fugen spritzen.

Nach etwa ¹/₂ Stunde, wenn der planeo Fugenmörtel Antikweiss zu trocknen beginnt, werden die Fugen mit einem Fugeneisen glatt gestrichen (evtl. mit einem Pinsel nachbehandeln).

Nach dem Abbinden des planeo Fugenmörtels unsaubere Stellen entfernen und mit einer harten Bürste beseitigen.

Für größere Fugenbreiten (≥2 cm, auch Luberon/Chinon):

In einem sauberen Eimer werden zu 1 RT Wasser unter kräftigem Einrühren ca. 6 RT Pulver zugegeben (ca. 100 gr. Wasser: 1 kg Pulver) und intensiv zu einer erdfeuchten Masse angerührt. Danach wird planeo Fugenmörtel Antikweiss mit dem Fugeneisen dicht in die Fugen eingebracht.

Bei Luberon/Chinon: Nach 1 bzw. 2 Stunden die Fugen mit dem Ende des Fugeneisens abkratzen. Die Grate entfernen, nochmals glätten und mit einer Bürste abbürsten. Keine frischen Grate entfernen, die Steine beschmutzen könnten.

Achtung: Mit dem Reinigen erst nach dem Abbinden des Fugenmörtels beginnen.

VERBRAUCH

Sie benötigen für einen Quadratmeter ca. 3 bis 5 kg planeo Fugenmörtel Antikweiss (je nach Fugentiefe und -breite)

LAGERUNG

Das Material ist bis zu 1 Jahr lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten.

GISCODE ZP 1

Zementhaltiges Produkt, chromatarm gemäß TRGS 613.