

# planeo Innenspachtel - Rapid Spachtel

## für zahlreiche Einsatzgebiete

<b>Produktart</b>	Pulverspachtel
<b>Produktdaten</b>	Rapid Spachtel
	
<b>Gebinde</b>	5 / 15 kg
<b>Gebindeart</b>	Sack
<b>Offene Zeit</b>	30 Min.
<b>Trocknungszeit pro mm Schichtdicke</b>	ca. 1 – 2 Std.
<b>Bindemittel</b>	Weißzement, organisch vergütet
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Schichtdicke pro Arbeitsgang</b>	30 mm
<b>Dichte</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch pro mm Schichtdicke, pro m<sup>2</sup></b>	1
<b>Mischungsverhältnis (Pulver-Wasser)</b>	2,25 – 1
<b>Qualitätsstufen</b>	Q1 – Q4
<b>Norm</b>	

Untergründe	
Gipskartonplatten	++
Gipsfaserplatten	++
Fugen	++
Zementgebundene Bauplatten	++
Beton	++
Kalk-Zementputze	++
Gipsputze	+
tragfähige, matte organische Beschichtungen	++
tragfähige, seidengl. organische Beschichtung	+
tragfähige, hochgl. organische Beschichtung	+
Ziegelstein	+
Mischmauerwerk	+
Fliesen, Glas	+

Verarbeitung	
Händisch	++
Rollen	--
Spritzen (Airless)	--
Filzbar	--
Schleifbarkeit	+

+ gut geeignet    ++ sehr gut geeignet    0 bedingt geeignet    - wenig geeignet    -- nicht geeignet