

## Technisches Datenblatt

StrongWall

StrongWall XL

| Technisches datenblatt                                                    |                             |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Merkmale                                                                  | Norm                        | Einheit                         |                                    |                                    |
| Wandstärke                                                                | Interne Messung             | mm                              | 5                                  | 5                                  |
| Seitenlänge, Kantenlänge<br>Geradheit und<br>Rechtwinkligkeit der Fliesen | Interne Messung             | cm                              | 65 x 37,5                          | 90 x 260                           |
| Brandreaktion                                                             | EN 13501-1                  | Klassifizierung nach EN 13501-1 | D-s3, d0/DHG                       | D-s3, d0/DHG                       |
| Stoßfestigkeit                                                            | EN 13245-1                  | J                               | Energieniveau (23,35)              | Energieniveau (23,35)              |
| Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer                                        | EN 14323                    | g                               | 300                                | 300                                |
| Künstliche Alterung                                                       | ISO 4892-2                  | Zahlenwert                      | 3-4                                | 3-4                                |
| Wasserbeständigkeit                                                       | EN 14527                    | Testbedingungen                 | keine Spuren von Wasser Eindringen | keine Spuren von Wasser Eindringen |
| Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und chemische Produkte                 | NF 54-801                   | Testbedingungen                 | Getestet: keine Anmerkungen        | Getestet: keine Anmerkungen        |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel                                      | NF 54-801                   | Grauskala                       | 4-5                                | 4-5                                |
| VOC-Emission                                                              | Französische VOC Verordnung |                                 | A+                                 | A+                                 |
| Wärmerückgewinnung                                                        | EN 479                      | %                               | <5%                                | <5%                                |

