

## Technische Spezifikationen

Prüfung	Eigenschaften
EAN	4062212195314
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Nutzschicht:	3 mm
Bauart:	Landhausdielen 1900 x 190 x 15 mm
Aufbau:	3-Schichtaufbau
Lagen:	Mittel- und Gegenzug Pappel CN / Populus simonii carr
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Fuge/Fuge:	V4-Fuge (4-seitig gefast)
Sortierung:	rustikal
Oberflächenbehandlung:	gebürstet, oxidativ geölt, Cracks mit schwarzen Filler
Brandverhalten:	Dfl-s1
Normung:	Werknorm und DIN EN 1348
Flächengewicht:	ca. 8,15 kg/m <sup>2</sup>
Verbindung:	Drop-Down Click
Verpackungseinheit:	8 Dielen/Paket 2,89 m <sup>2</sup>
Feuchtigkeit d. Nutzschicht bei Lieferung:	6% - 9%
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,128 (m <sup>2</sup> K)/W
Formaldehydemission:	E1

### Verlegung:

Nut-Feder oder Klick-System, zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Die Erstpflege nach der Verlegung hat mit dem passenden Pflegeöl bzw. in weiterer Folge die laufende Wischpflege mit Holzbodenseife/Oel-refresher zu erfolgen.

### Fussbodenheizung:

Geeignet für (Warmwasser-) Fussbodenheizung, sofern die Vorschriften bezüglich des Aufheizprotokolls sowie der Estrich-Restfeuchte vor der Verlegung von maximal 1,8% CM bei Zementestrich bzw. 0,3% CM bei Anhydritestrich eingehalten werden. Vollflächige Verklebung ausschließlich mit geeigneten Parkettkleber, zusätzlich empfiehlt sich eine stirnseitige T-Verleimung der Dielen. Bei schwimmender Verlegung und nicht unterkellerten Räumen muss unbedingt zusätzlich zur Tritt und Gehschalldämmung eine Dampfsperre eingebaut werden (Folie überlappend verklebt unter der Trittschalldämmung). Die maximale Oberflächentemperatur des Fussbodens auf (Warmwasser-)

Fussbodenheizung soll laut allgemein gültiger Richtwerte 26° bis 27° C (maximal) nicht überschreiten. Weiterhin ist auf eine gleichmässige relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60% zu achten. Unterschreitung der vorgeschriebenen rel. Luftfeuchtigkeit führt zu Fugen, Verformungen etc. Damit die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode nicht wesentlich unterschritten wird, sollte ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.

### ACHTUNG:

Nach der Verlegung ist eine Ersteinpflege mit kompatibelem Öl durchzuführen. Dies ist wesentlicher Bestandteil der Garantiebedingungen.

## Produkteigenschaften



für die Verlegung auf Fußbodenheizung  
bestens geeignet



Emission von Formaldehyd  
E1 = 0,1 ppm



V4-Fuge



Dfl-s1  
(normal entflammbar)



## Produktdaten

Wood	
Paneel	1.900 x 190 x 14 mm
Karton	8 Dielen = 2,89 m <sup>2</sup>
Palette	115,52 m <sup>2</sup>
	40 Kartons