

Technische Spezifikationen

Prüfung	Eigenschaften
EAN	4260277616366
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Nutzschicht:	4 mm (2x schleifbar)
Bauart:	Landhausdielen 1900 x 190 x 15 mm
Aufbau:	3-Schichtaufbau
Lagen:	Mittel- und Gegenzug Pappel CN / Populus simonii carr
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Fase/Fuge:	V4-Fuge (4-seitig gefast)
Sortierung:	rustikal
Oberflächenbehandlung:	handgehobelt, angeräuchert, leicht gebürstet, oxidativ geölt, Cracks schwarz
Brandverhalten:	D _n -s1
Normung:	Werknorm und DIN EN 1348
Flächengewicht:	ca. 8,15 kg/m ²
Verbindung:	Drop-Down Click
Verpackungseinheit:	8 Dielen/Paket 2,89 m ²
Feuchtigkeit d. Nutzschicht bei Lieferung:	6% - 9%
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,128 (m ² K)/W
Formaldehydemission:	E1

Verlegung:

Nut-Feder oder Klick-System, zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Die Erstpflege nach der Verlegung hat mit dem passenden Pflegeöl bzw. in weiterer Folge die laufende Wischpflege mit Holzbodenseife/Oel-refresher zu erfolgen.

Fussbodenheizung:

Geeignet für (Warmwasser-) Fussbodenheizung, sofern die Vorschriften bezüglich des Aufheizprotokolls sowie der Estrich-Restfeuchte vor der Verlegung von maximal 1,8% CM bei Zementestrich bzw. 0,3% CM bei Anhydritestrich eingehalten werden. Vollflächige Verklebung ausschließlich mit geeigneten Parkettkleber, zusätzlich empfiehlt sich eine stirnseitige T-Verleimung der Dielen. Bei schwimmender Verlegung und nicht unterkellerten Räumen muss unbedingt zusätzlich zur Trittschall- und Gehschalldämmung eine Dampfsperre eingebaut werden (Folie überlappend verklebt unter der Trittschalldämmung). Die maximale Oberflächentemperatur des Fussbodens auf (Warmwasser-)

Fussbodenheizung soll laut allgemein gültiger Richtwerte 26° bis 27° C (maximal) nicht überschreiten. Weiterhin ist auf eine gleichmässige relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60% zu achten. Unterschreitung der vorgeschriebenen rel. Luftfeuchtigkeit führt zu Fugen, Verformungen etc. Damit die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode nicht wesentlich unterschritten wird, sollte ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.

ACHTUNG:

Nach der Verlegung ist eine Ersteinpflege mit kompatibelem Öl durchzuführen. Dies ist wesentlicher Bestandteil der Garantiebedingungen.

Produkteigenschaften



für die Verlegung auf Fußbodenheizung
bestens geeignet



Emission von Formaldehyd
E1 = 0,1 ppm



V4-Fuge



Dfl-s1
(normal entflammbar)



Produktdaten

Wood	
Paneel	1.900 x 190 x 15 mm
Karton	8 Dielen = 2,89 m ²
Palette	115,52 m ²
	40 Kartons