

## Technische Spezifikationen

Prüfung	Eigenschaften
EAN	4260277614195
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Nutzschicht:	3 mm
Bauart:	Landhausdielen 1900 x 190 x 14 mm
Aufbau:	3-Schichtaufbau
Lagen:	Mittel- und Gegenzug Pappel CN / Populus simonii carr
Deckschicht:	Eiche EU / Quercus robur
Fuge/Fuge:	V4-Fuge (4-seitig gefast)
Sortierung:	rustikal/country
Oberflächenbehandlung:	leicht gebürstet, natur geölt, schwarz/braun gekittet
Brandverhalten:	D <sub>fl</sub> -s1
Normung:	Werknorm und DIN EN 1348
Flächengewicht:	ca. 8,15 kg/m <sup>2</sup>
Verbindung:	Drop-Down Click
Verpackungseinheit:	8 Dielen/Paket 2,89m <sup>2</sup>
Feuchtigkeit d. Nutzschicht bei Lieferung:	6% - 9%
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,128 (m <sup>2</sup> K)/W
Formaldehydemission:	E1

### Verlegung:

Nut-Feder oder Klick-System, zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Die Erstpflege nach der Verlegung hat mit dem passenden Pflegeöl bzw. in weiterer Folge die laufende Wischpflege mit Holzbodenseife/Oel-refresher zu erfolgen.

### Fussbodenheizung:

Geeignet für (Warmwasser-) Fussbodenheizung, sofern die Vorschriften bezüglich des Aufheizprotokolls sowie der Estrich-Restfeuchte vor der Verlegung von maximal 1,8% CM bei Zementestrich bzw. 0,3% CM bei Anhydritestrich eingehalten werden.

Vollflächige Verklebung ausschließlich mit geeigneten Parkettkleber, zusätzlich empfiehlt sich eine stirnseitige T-Verleimung der Dielen. Bei schwimmender Verlegung und nicht unterkellerten Räumen muss unbedingt zusätzlich zur Trittschall- und Gehschalldämmung eine Dampfsperre eingebaut werden (Folie überlappend verklebt unter der Trittschalldämmung). Die maximale Oberflächentemperatur des Fussbodens auf (Warmwasser-)

Fussbodenheizung soll laut allgemein gültiger Richtwerte 26° bis 27° C (maximal) nicht überschreiten. Weiterhin ist auf eine gleichmässige relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60% zu achten. Unterschreitung der vorgeschriebenen rel. Luftfeuchtigkeit führt zu Fugen, Verformungen etc. Damit die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode nicht wesentlich unterschritten wird, sollte ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.

### ACHTUNG:

Nach der Verlegung ist eine Ersteinpflege mit kompatibelem Öl durchzuführen.  
Dies ist wesentlicher Bestandteil der Garantiebedingungen.

## Produkteigenschaften



für die Verlegung auf Fußbodenheizung  
bestens geeignet



Emission von Formaldehyd  
E1 = 0,1 ppm



V4-Fuge



Dfl-s1  
(normal entflammbar)



## Produktdaten

Wood	
Paneel	1.900 x 190 x 14 mm
Karton	8 Dielen = 2,89 m <sup>2</sup>
Palette	115,52 m <sup>2</sup>
	40 Kartons