

planeo tones

Matte, strapazierfähige Innenfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Matte Einschicht-Dispersionsfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13 300: Nassabrieb: Klasse 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Matt, geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Leichte, spritzarme Verarbeitung mit höchstem Deckvermögen.



- hoch diffusionsfähig
- geruchs- und spritzarm
- sehr hohes Deckvermögen

Technische Angaben

Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55 947. Mischpolymerisat	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Spez. Gewicht	ca. 1,4833 kg/l.	Kenndaten nach DIN EN 13 300	
Verbrauch [1]	6 m ² /l - 165 ml/m ²	Nassabrieb-Beständigkeit	Klasse 1
Packungsgröße	2,5 l, 5 l, 10 l	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse	1 bei 6 m ² /Ltr.
Lieferform	entsprechende Farbgebung	Glanzgrad	matt
Anwendungsbereich	innen	max. Korngröße	fein <100 µm
Produkt-Code F+L	BSW20	Abfallschlüssel [3]	eingetrocknet 170 701
EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30g/l		flüssig 080111

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Flüssige Farbreste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften nach entsprechendem Abfallschlüssel. Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach entsprechendem Abfallschlüssel oder im Hausmüll entsorgt werden.

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Talkum, Kreide, Kaolin, Additive, Konservierungsmittel. Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon.

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Für jeden beim Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend Ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material / Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Stark saugende Untergründe mit **planeo Tiefgrund** einlassen.

Nicht saugende Untergründe mit **planeo Grundierfarbe WP** vorstreichen.

Glatte glänzende Flächen zuvor anrauen.

Materialeinstellung

In der Regel zweimal unverdünnt auftragen. Bei entsprechenden Untergründen und Werkzeugen Grund- und Schlussanstrich bis maximal 10 % Wasser zugeben.

Verarbeitung

Streichen, Rollen oder Spritzen. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Geeignet für Airless-Spritzauftrag (Düsendurchmesser mind. 0,5 mm). Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C.

Überarbeitung / Trockenzeit

Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

planeo tones

Matte, strapazierfähige Innenfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche

Hinweise

Besonders zu beachten	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU- Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.
Sicherheit	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bodenflächen bei Anwendung abdecken.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

