

# Scheda tecnica parquet

## PARQUET Chevron 10mm 4V

### Struttura

PARQUET Chevron 10mm 4V è un parquet multistrato di alta qualità di casa Hamberger Flooring GmbH & Co. KG e presenta la seguente struttura:

1. Finish superficie: Finitura con olio naturale traspirante *oleovera*
2. Spessore strato nobile: ca. 3,6mm di legno nobile
3. Supporto: compensato di betulla



### Dimensioni e comportamento all'umidità

Tutti i dati si riferiscono all'umidità di mandata del 5-9 % secondo EN 13183-1

| Lunghezza                                                        | Larghezza                                                        | Spessore totale      | Spessore strato nobile                                         | equilibrio a 23 ° C e 50% di umidità relativa           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EN 13647                                                         | EN 13647                                                         | EN 13647             | EN 13647                                                       | EN 13183-1                                              |
| 740 mm                                                           | 140 mm                                                           | ca. 10 mm            | ca. 3,6 mm                                                     | 8,0%                                                    |
| Tolleranza massima: $\pm 0,1$ mm<br>(DIN EN 13489: $\pm 0,1\%$ ) | Tolleranza massima: $\pm 0,1$ mm<br>(DIN EN 13489: $\pm 0,2$ mm) | (DIN EN 13489: n.d.) | Tolleranza massima: $\pm 0,2$ mm<br>(DIN EN 13489: $> 2,5$ mm) | Tolleranza massima: $\pm 0,5\%$<br>(DIN EN 13489: n.d.) |

### Sistema di posa



Incollaggio su tutta la superficie con maschio e femmina

### Finitura

PARQUET Chevron 10mm 4V viene fornito con il seguente trattamento di finitura:

|                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |  | <b>oleovera</b><br>NATURÖL                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Carattere                  |  | Finitura con olio naturale traspirante                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Composizione               |  | Ingredienti sulla base di materie prime rinnovabili                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Principio di funzionamento |  | L'olio per la manutenzione a base di sostanze naturali penetra profondamente nei pori del legno subito dopo l'applicazione e protegge il parquet evitando che si sporchi e si secchi. Il legno mantiene le sue proprietà traspiranti e il suo aspetto naturale, anche al tatto. |  |

## Proprietà

| Reazione al fuoco<br>[DIN EN 13501-1]        | Proprietà antiscivolo<br>[EN 13893]                                                                                                                       | Emissioni di formaldeide<br>[DIN EN 717-1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emissioni VOC<br>[schema tedesco AgBB/Blauer Engel] |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C <sub>fl</sub> -s1                          | R10                                                                                                                                                       | ≤ 0,05 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 300 ppm                                           |
| C <sub>fl</sub> = difficilmente infiammabile | soddisfa i requisiti di sicurezza sul lavoro della norma BGR 181 [associazione professionale tedesca]; osservare le prescrizioni in fase di installazione | Prova delle emissioni per:<br>- Blue Angel (RAL UZ 176)<br>- DGNB ENV 1.2, livello di qualità 4, matrice dei criteri 47°<br><a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a><br>- LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S.; EQ credit low-emitting materials<br>- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18) |                                                     |

| Idroresistenza<br>[DIN EN 204]                           | Resistenza attiva al calore                                                                                                               | Peso superficiale                                                                                                                                               | Idoneità per sedie con ruote<br>[DIN EN 425]                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≥ D3                                                     | 0,058 m²K/W                                                                                                                               | 6,66 kg/m²                                                                                                                                                      | > 25000 cicli                                                                                |
| D3 = Gruppo di sollecitazioni per interni d'alta qualità | Comportamento rispetto al flusso termico; per riscaldamenti a pavimento, si consiglia di rispettare il valore limite di max. 0,15 m² K/W. | Il legno, come materiale naturale, è soggetto a variazioni della massa volumica dovute alla sua crescita. Per questo motivo i dati possono variare leggermente. | Nessun cambiamento in termini di idroresistenza o compromissione del sistema di connessione. |

## Sigillo di qualità



[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)