stone Essence

WICANDERS

Foglio dei dati tecnici	Standard	Unità	Valore
Dimensioni (LxLxP)	-	-	905x295x10,5mm
Massa per unità	-	Kgs / m2	7,11
Imballaggio (scatola / pallet)	-	M2	2,136 / 76,896
Livello di utilizzo domestico	ISO 10874	Class	23
Livello di utilizzo commerciale	ISO 10874	Class	32
Proprietà generali - EN 12104 - EN 20326			
Spessore, t -	EN ISO 24346	± 0,25	Rispetta
Lunghezza, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Rispetta
Larghezza, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Rispetta
Ortogonalità, q	EN ISO 24342	< 0.2	Rispetta
Rettilinearità, s	EN ISO 24342	≤ 0,30	Rispetta
Fori, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Rispetta
Differenza di altezza, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Rispetta
Planarità del pannello (Lunghezza - concava / convessa)	ISO 24337	concava ≤ 0,50 %, / convessa ≤ 1,0 %	Rispetta
Planarità del pannello (Larghezza - concava / convessa)	ISO 24337	concava ≤ 0,15 %, / convessa ≤ 0,20 %	Rispetta
Stabilità dimensionale	ISO 20326 (Allegato C)	≤ 0.25 %	Rispetta
Proprietà di classificazione - EN 12104 - EN 20326			
Resistenza all'usura IP	EN 14354 (Allegato D)	≥ 5 0000 cicli	Rispetta
Resistenza alla sedia con ruote	EN 425	25 000 cicli	Rispetta
Indentazione residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Rispetta
Gonfiatura	ISO 24336	≤ 18%	Rispetta
Locking system	ISO 24334	Long side ≥ 1 KN/m Short side ≥ 2 KN/m	Rispetta
Proprietà inerenti alla sicurezza - EN 14041			
Resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1	Class	C fl-s1
Classificazione slittamento	EN 13893	Class	DS
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	Class	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14041 Allegato B	mg/kg	Impercettibile
Proprietà aggiuntive			
Riduzione dell'impatto sonoro	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Rumore calpestio	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Resistenza termica (conduttività termica)	EN ISO 10456	m2·K/W	R≤ 0,150