

Technische Daten



Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1
Anzahl der Farben	58 Planken / 22 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23/ 31
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU
Angefaste Kanten	ja (dekorabhängig)
Flächengewicht ISO 23997	3,51 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15 %*
Stuhlrollbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302/ EN 12667	0,02 m ² K/W
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 k/V
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	2 dB
Lichtechtheit ISO 105-B02	> 7
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**
Rutschsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)
Klebstoffempfehlung	gemäß Verlegeanleitung
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz

* Gemittelter Wert

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.



Impressum / Imprint